

XXL IMPRESSION COLL. SPC RIGID CLICK Wood Design SUMAVA

CLICK 


Für eine möglichst realistische Optik präsentiert die XXL IMPRESSION Collection ein natürliches Farbenspiel zwischen den einzelnen Dielen.
Pour un aspect aussi réaliste que possible, la collection XXL IMPRESSION présente un jeu de couleurs naturel entre les différentes lames.



TECHNISCHE DATEN / DONNÉES TECHNIQUES

KÄHRS LUXURY TILES SPC RIGID CLICK

PRODUKT	C6	CX	C5	PRODUITS
Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag	Elastischer Bodenbelag	Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE
Verbindung		Välänge Click 5G®	Välänge Click 5G®	Système de clipsage
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/33/42*	23/31	Classification



*42 bei vollflächiger Verklebung der Version ohne Schalldämmung
*42 en pose collée sur toute la surface

SPEZIFIKATIONEN				SPECIFICATIONS
Dicke	EN ISO 24337	6,0 mm	5,0 mm	Epaisseur
Gewicht	EN ISO 24342	9,76 kg/m ²	7,87 kg/m ²	Poids
Nutzschicht	EN ISO 24346	0,55 mm	0,30 mm	Couche d'usure

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE / MÉTHODE DE TEST	ERGEBNIS / RESULTATS	CARACTÉRISTIQUES
Umwelt- und Raumluft-zertifizierungen		M1, FloorScore, A+	Certifications environnementales et air intérieur :
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1	Réaction au feu
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,2 mm (*mit Unterlage / *avec sous-couche)	Résistance au poinçonnement
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %	Stabilité dimensionnelle
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6	Résistance à la décoloration
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0.3) R10	Résistance aux glissements
Elektrostatistisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch / antistatique)	Comportement électrostatiques
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN 16094	Bestanden mit gutem Ergebnis Réussi, avec des bons résultats	Résistance aux rayures
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden mit gutem Ergebnis Réussi, avec des bons résultats	Résistance aux produits chimiques
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529 Adapté, utilisation de roulettes souples Typ W EN12529	Résistance aux chaises à roulettes
Fussbodenheizung		Geeignet (max +27 °C) / Adapté (max +27 °C)	Compatible - chauffage au sol
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum Ne sert pas comme substrat pour la croissance bactérienne	Substance bactérienne
Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ΔL _w (dB) (IXPE Schalldämmung / IXPE Insonorisation)	Isolation phonique

Wood Design

C6 218 x 1210 x 6 mm, 2.11 m²/Paket, 50 Pakete (84.4 m²)/Palette

CX 220 x 1829 x 6 mm 1.61 m² m²/Paket, 68 Pakete (109.48 m²)/Palette

C5 172 x 1210 x 5 mm, 2.08 m²/Paket, 50 Pakete (104 m²)/Palette

Stone Design

C6 300 x 600 x 6 mm, 1.8 m²/Paket, 48 Pakete (86.4 m²)/Palette

CX 457 x 914 x 6 mm 2.51 m² m²/Paket, 40 Pakete (100.4 m²)/Palette

C5 300 x 600 x 5 mm, 2.16 m²/Paket, 48 Pakete (03.68 m²)/Palette

