

SPC RIGID CLICK Stone Design XXL AMARO



CLICK 















TECHNISCHE DATEN / *DONNÉES TECHNIQUES* KÄHRS LUXURY TILES SPC RIGID CLICK

Kährs

PRODUKT		CX	PRODUITS
Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag	Click LVT Rigid Core SPC+ IXPE
Verbindung		Välinge Click 5G®	Système de clipsage
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/33	Classification
			

SPEZIFIKATIONEN				SPECIFICATIONS	
Dicke	 EN ISO 24337	6,0 mm		Epaisseur	
Gewicht	 EN ISO 24342	9,76 kg/m²		Poids	
Nutzschicht	 EN ISO 24346	0,55 mm		Couche d'usure	

PRODUKTEIGENSCHAFTEN				CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	
EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE / MÉTHODE DE TEST	ERGEBNIS / RESULTATS		CARACTÉRISTIQUES	
Umwelt- und Raumluft-zertifizierungen			M1, FloorScore, A+	Certifications environnemen- tales et air intérieur :	
Brandklasse	 EN 13501-1	Bfl-s1		Réaction au feu	
Resteindruck	 EN ISO 24343-1 (2,5 h)	< 0,2 mm (*mit Unterlage / *avec sous-couche)		Résistance au poinçonnement	
Dimensionsstabilität	 EN ISO 23999 (80 °C/6 h)	< 0,1 %		Stabilité dimensionnelle	
Farbbeständigkeit	 EN ISO 105-B02	≥ 6		Résistance à la décoloration	
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0.3) R10		Résistance aux glissements	
Elektrostatisches Verhalten	 EN 1815	< 2 kV (antistatisch / antistatique)		Comportement électrostatiques	
Abrieb und Kratzbeständig- keit	 EN 16094	Bestanden mit gutem Ergebnis Réussi, avec des bons résultats		Résistance aux rayures	
Chemikalienbeständigkeit	 EN ISO 26987	Bestanden mit gutem Ergebnis Réussi, avec des bons résultats		Résistance aux produits chimiques	
Stuhlrolleneignung	 EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529 Adapté, utilisation de roulettes souples Typ W EN12529		Résistance aux chaises à roulettes	
Fussbodenheizung		Geeignet (max +27 °C) / Adapté (max +27 °C)		Compatible - chauffage au sol	
Bakterienwachstum			Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum Ne sert pas comme substrat pour la croissance bactérienne	Substance bactérienne	
Wärmedurchlasswiderstand	 EN 12664:2001	0.032 m²K/W		Résistance thermique	
Trittschallschutz	 EN ISO 10140	20 ΔL _w (dB) (IXPE Schalldämmung / IXPE Insonorisation)		Isolation phonique	

Stone Design

CX 457 x 914 x 6 mm 2.51 m² m²/Paket, 40 Pakete (100.4 m²)/Palette