

# HANDMADE COLLECTION

## No. 221.7

Holzart:	Eiche	Bois:	chêne
Farbe:	Rohholzoptik	Couleur:	opique bois brut
Ausführung:	1-Stab	Design:	1 frise
Sortierung (Werksnorm):	Country+	Sélection:	Country+
Beschreibung:	Die Country+-Sortierung charakterisiert sich durch eine warme, sehr lebhaft Optik mit grossen Ästen, grossen gespachtelten Ästen und teilweise langen, ausgespachtelten Rissen.	Déscription:	Le choix Country+ est caractérisé par un rendu très chaleureux comprenant de gros noeuds, des noeuds mastiqués et des gerces mastiquées.
Besonderheiten:	handgehobelt, gebürstet, 4-seitig gefast	Particularités:	raboté à la main, brossé, 4 chanfreins
Nutzschicht:	ca. 3.5 mm (Aufgrund der Handhobelung kann die Nuttschichtdicke auf der Diele variieren)	Couche d'usure:	3.5 mm env. (A cause de la surface irrégulière la couche d'usure peut varier)
Aufbau:	3-Schicht	Construction:	3-plis
Mittellage / Gegenzug:	Nadelholz / Echtholz		âme centrale en bois, Contrebalancement en bois
Verbindung:	Woodloc 5G	Verrouillage:	Woodloc 5G
Verlegung:	schwimmende Verlegung / vollflächige Verklebung	Pose:	pose flottante / pose collée
Fussbodenheizung:	geeignet (gemäss ISP-Merkblatt No. 5)	Chauffage au sol:	approprié (selon avis technique ISP No. 5)

Artikelnummer No. article	Oberfläche Finition	Abmessung Dimension	Dielen / Paket Lames / coli	m <sup>2</sup> / Paket m <sup>2</sup> / coli	m <sup>2</sup> / Palette m <sup>2</sup> / palette	kg / Paket kg / coli
221.7	Naturöl / Huile naturelle	1900 x 190 x 15 mm	6	2,17	75,95	17,4







Der Originalboden kann vom Bild abweichen. Holz ist ein Naturmaterial. Die Sortierung dieses Produkts ist nicht willkürlich, jedoch den natürlichen Schwankungen in Farbe und Struktur ausgesetzt. Bei Handhobeldielen sind aufgrund der Hobelung Höhenunterschiede zwischen den Dielen von  $> 0,2$  mm möglich.

Le sol d'origine peut différer de l'image. Le bois est un matériau naturel. La classification de ce produit n'est pas arbitraire. Elle est toutefois exposée aux fluctuations naturelles en matière de couleur et de structure. En présence de lames «raboté main», il est normal que la surface soit légèrement irrégulière, une différence de niveau de  $> 0,2$  mm est possible et acceptable entre les lames

